

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben

Unser Schreiben

Tag

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004

Druckdatum: 20.10.15 *MS 63*
 Ihre Best-Nr.: FAX-BESTELLUNG Auftragsnr.: SO023874
 Lieferscheinnr.: PSS026449 Lieferungsdatum: 21.10.15
 Beschreibung: Bleche DIN 17660/17670/1751 CuZn37 F 37
 Dicke: 0,3 MM Breite: 600 MM
 Länge: 2.000 MM
 Chargennr.: LOT0010111
 Lief. Chargennr.: 11690481001
 Nettogewicht: 203,00

Spezifikation

Revision/Ausgabedatum

DIN 17 660

DIN 17 670

DIN 1751

Chemische Zusammensetzung

Prüf- merkmal		Prüf- einheit	Sollwert Minimum	Sollwert Maximum	Istwert Minimum	Istwert Maximum	Probenr.	Zusatztext
CU	Cu Kupfer-Gehalt	%	62	64	63,1		72942	Cu Kupfer-Gehalt
FE	Fe Eisen-Gehalt	%		0,1	<0,1		72942	Fe Eisen-Gehalt
PB	Pb Blei-Gehalt	%		0,05	<0,05		72942	Pb Blei-Gehalt
NI	Ni Nickel-Gehalt	%		0,3	<0,3		72942	Ni Nickel-Gehalt
SN	Sn Zinn-Gehalt	%		0,1	<0,1		72942	Sn Zinn-Gehalt
ZN	Zn Zink-Gehalt	%			Rest		72942	Zn Zink-Gehalt
AL	Al Aluminium-Gehalt	%		0,03	<0,03		72942	Al Aluminium-Gehalt

Mechanische Prüfmerkmale

Prüf- merkmal		Prüf- einheit	Sollwert Minimum	Sollwert Maximum	Istwert Minimum	Istwert Maximum	Probenr.	Zusatztext
RPO,2	Dehngrenze 0,2 %	MPa	200		250		R7294.0001	Dehngrenze 0,2 %
RM	Zugfestigkeit RM	MPa	370	440	419		R7294.0001	Zugfestigkeit RM
A5	Bruchdehnung A5	%	28,0		44,9		R7294.0001	Bruchdehnung A5
A10	Bruchdehnung A10	%	24,0		42,5		R7294.0001	Bruchdehnung A10
HB1,0	Härte Brinell HBW 1/10				103		R7294.0001	Härte Brinell HBW 1/10